



Formate	40x80 cm 15/4"x31/2" ± 8.5mm	40x80 cm 15/4"x31/2" ± 10mm
---------	---------------------------------	--------------------------------

	Technische Eigenschaft	Prüfmethode	Anforderungen an die Standardgröße N			Klif			
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Matt rektifiziert 8.5mm 40x80 cm	Matt rektifiziert 10mm 40x80 cm		
			(mm)	(%)	(mm)				
Gleichmäßigkeitsmerkmale		Länge und Breite	± 0,75 (*)	± 0,5 (*)	± 2,0 (*)	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm		
		Stärke	± 0,5 (*)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	±10.0% ±0.5mm	±10.0% ±0.5mm		
		Geradheit der Kanten	± 0,5 (***)	± 0,3 (***)	± 1,5 (***)	±0.3% ±0.8mm	±0.3% ±0.8mm		
		Rechtwinkligkeit	± 0,75 (****)	± 0,5 (***)	± 2,0 (***)	±0.3% ±1.5mm	±0.3% ±1.5mm		
		Ebenheit	c.c. ± 0,75 - 0,50	c.c. ± 0,5 - 0,3	c.c. ± 2,0 - 1,5	±0.3% ±1.5mm	Nicht anwendbar		
			w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0				
Struktureigenschaften		Aufgenommene Wassermenge (in % der Masse)	ISO 10545-3			Durchschnitt >10%. Wenn dieser Wert > 20% beträgt, muss er angegeben werden. Einzelwert > 9%		10%<EV≤20%	10%<EV≤20%
Starke mechanische eigenschaften		Bruchkraft	ISO 10545-4			S ≥ 600N			
		Biegefestigkeit				R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 15 N/mm²	R ≥ 15 N/mm²
Thermo-hygro-metrische eigenschaften		Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient	ISO 10545-8			Angegebener Wert		≤7MK-1	≤7MK-1
		Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9			Prüfung nach ISO 10545-1 bestanden		Widerstandsfähig	Widerstandsfähig
		Dehnung bei Feuchtigkeit (in mm/m)	ISO 10545-10			Angegebener Wert		≤0.06% (0.6mm/m)	≤0.06% (0.6mm/m)
		Rissbeständigkeit: glasierte Fliesen	ISO 10545-11			Prüfung nach ISO 10545-1 bestanden		≤0.06% (0.6mm/m)	≤0.06% (0.6mm/m)
Physikalische eigenschaften		Zughaftung mit verbesserten Zementklebstoffen	EN 1348			Angegebener Wert		≥1.0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
		Brandverhalten	-			Klasse A1		A1	A1
Chemischen eigenschaften		Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	ISO 10545-13			Mindestklasse B		A	A
		Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen				Angegebene Klasse		LA	LA
		Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen				Angegebene Klasse		HA	HA
		Fleckbeständigkeit von glasierten Fliesen	ISO 10545-14			Mindestklasse 3		5	5
		Freisetzung von gefährlichen Stoffen: Cadmium (in mg/dm²) und Blei (in mg/dm²)	ISO 10545-15			Angegebener Wert		≤0.01mg/dm² Cd ≤0.1mg/dm² Pb	≤0.01mg/dm² Cd ≤0.1mg/dm² Pb

* Zulässige Abweichung der durchschnittlichen Größe jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in % oder mm von der Fertigungsgröße (W).

** Zulässige Abweichung der durchschnittlichen Stärke jeder Fliese in % oder mm von der in der Fertigungsabmessung (W) angegebenen Stärke.

*** Maximal zulässige Geradheitsabweichung, in % oder mm, bezogen auf das entsprechende Fertigungsmaß (W).

**** Maximal zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit in % oder mm in Bezug auf das entsprechende Fertigungsmaß (W).

c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittenkrümmung in % oder mm gegenüber der Diagonale, berechnet nach den Fertigungsabmessungen (W).

e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenkrümmung in % oder mm bezogen auf die entsprechenden Fertigungsabmessungen (W).

w. Maximal zulässige Abweichung des Verzugs in % oder mm bezogen auf die nach den Fertigungsabmessungen (W) berechnete Diagonale.

(1) Bestimmung der Rutschfestigkeit von Fußgängerflächen; gilt nicht für Sport- und befahrbare Oberflächen.

(2) Die Rutschfestigkeit ist zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts gewährleistet.

(3) However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."

(4) For further details, please refer to outdoor design general catalogue.

(5) Only for products with 20 mm thickness