



Formate	31,5x57 cm 12 $\frac{3}{8}$ "x22 $\frac{1}{2}$ " ±9mm	25x45 cm 9 $\frac{7}{8}$ "x17 $\frac{3}{4}$ " ±9mm
---------	--	---

	Technische Eigenschaft	Prüfmethode	Anforderungen an die Standardgröße N			Level	
			7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)			
Gleichmäßigkeitsmerkmale		Länge und Breite	± 0,75 (*)	± 0,5 (*)	± 2,0 (*)	±0.3% ±1.0mm	
		Stärke	± 0,5 (*)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	±10.0% ±0.5mm	
		Geradheit der Kanten	± 0,5 (***)	± 0,3 (***)	± 1,5 (***)	±0.3% ±0.8mm	
		Rechtwinkligkeit	± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	±0.3% ±1.5mm	
		Ebenheit	c.c. ± 0,75 - 0,50 c.c. ± 0,75 - 0,50 w. ± 0,75	c.c. ± 0,5 - 0,3 c.c. ± 0,5 - 0,3 w. ± 0,5	c.c. ± 2,0 - 1,5 c.c. ± 2,0 - 1,5 w. ± 2,0	±0.3% ±1.5mm	
Struktureigenschaften		Aufgenommene Wassermenge (in % der Masse)	ISO 10545-3			Durchschnitt >10%. Wenn dieser Wert > 20% beträgt, muss er angegeben werden. Einzelwert > 9%	10% < EB ≤20%
Starke mechanische eigenschaften		Bruchkraft	ISO 10545-4			S ≥ 600N	S ≥ 600 N
		Biegefestigkeit				R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
Thermo-hygrometrische eigenschaften		Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient	ISO 10545-8	Angegebener Wert		≤7MK-1	
		Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Prüfung nach ISO 10545-1 bestanden		Widerstandsfähig	
		Dehnung bei Feuchtigkeit (in mm/m)	ISO 10545-10	Angegebener Wert		≤ 0.06% (0.6 mm/m)	
		Rissbeständigkeit: glasierte Fliesen	ISO 10545-11	Prüfung nach ISO 10545-1 bestanden		≤ 0.06% (0.6 mm/m)	
Physikalische eigenschaften		Zughaftung mit verbesserten Zementklebstoffen	EN 1348	Angegebener Wert		≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)	
		Brandverhalten	-	Klasse A1		A1	
Chemischen eigenschaften		Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	ISO 10545-13	Mindestklasse B		GA	
		Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen		Angegebene Klasse		GLA	
		Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen		Angegebene Klasse		GHA	
		Fleckbeständigkeit von glasierten Fliesen	ISO 10545-14	Mindestklasse 3		5	
	Freisetzung von gefährlichen Stoffen: Cadmium (in mg/dm <sup>2</sup> ) und Blei (in mg/dm <sup>2</sup> )	ISO 10545-15	Angegebener Wert		≤ 0.01 mg/dm <sup>2</sup> Cd ≤ 0.1 mg/dm <sup>2</sup> Pb		

\* Zulässige Abweichung der durchschnittlichen Größe jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in % oder mm von der Fertigungsgröße (W).

\*\* Zulässige Abweichung der durchschnittlichen Stärke jeder Fliese in % oder mm von der in der Fertigungsabmessung (W) angegebenen Stärke.

\*\*\* Maximal zulässige Geradheitsabweichung, in % oder mm, bezogen auf das entsprechende Fertigungsmaß (W).

\*\*\*\* Maximal zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit in % oder mm in Bezug auf das entsprechende Fertigungsmaß (W).

c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittenkrümmung in % oder mm gegenüber der Diagonale, berechnet nach den Fertigungsabmessungen (W).

e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenkrümmung in % oder mm bezogen auf die entsprechenden Fertigungsabmessungen (W).

w. Maximal zulässige Abweichung des Verzugs in % oder mm bezogen auf die nach den Fertigungsabmessungen (W) berechnete Diagonale.

(1) Bestimmung der Rutschfestigkeit von Fußgängerflächen; gilt nicht für Sport- und befahrbare Oberflächen.

(2) Die Rutschfestigkeit ist zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts gewährleistet.

(3) However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."

(4) For further details, please refer to outdoor design general catalogue.

(5) Only for products with 20 mm thickness