



Formatos	120x278 cm 47¼"x109½" ±6mm	120x240 cm 47¼"x94½" ±9mm	120x120 cm 47¼"x47¼" ±6mm	75x150 cm 29½"x59" ±9,5mm	75x75 cm 29½"x29½" ±9,5mm	60x60 cm 23¾"x23¾" ±9mm	37,5x75 cm 14¾"x29½" ±9,5mm
----------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

	Características técnicas	Método de prueba	Requisitos de tamaño nominal N			Marvel Dream				
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Pulido rectificado	Pulido rectificado 6mm	Mate rectificado 6mm 120x278 cm	Mate rectificado 9mm 60x60 cm	Mate rectificado 9.5mm
			(mm)	(%)	(mm)					
Características de regularidad		Longitud y anchura	± 0,9 (*)	± 0,6 (*)	± 2,0 (*)	±0,3% ±1,0mm	±0,3% ±1,0mm	±0,3% ±1,0mm	±0,3% ±1,0mm	±0,3% ±1,0mm
		Espesor	± 0,9 (*)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	±5,0% ±0,5mm	±5,0% ±0,5mm	±5,0% ±0,5mm	±5,0% ±0,5mm	±5,0% ±0,5mm
		Rectitud de los lados	± 0,75 (***)	± 0,5 (***)	± 1,5 (***)	±0,3% ±0,8mm	±0,3% ±0,8mm	±0,3% ±0,8mm	±0,3% ±0,8mm	±0,3% ±0,8mm
		Ortogonalidad	± 0,75 (****)	± 0,5 (***)	± 2,0 (***)	±0,3% ±1,5mm	±0,3% ±1,5mm	±0,3% ±1,5mm	±0,3% ±1,5mm	±0,3% ±1,5mm
		Planicidad	c.c. ± 0,75	c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0	±0,3% ±1,5mm	±0,3% ±1,5mm	±0,4% ±1,8mm	±0,4% ±1,8mm	±0,4% ±1,8mm
			e.c. ± 0,75	e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0					
Características estructurales		Masa de agua absorbida	ISO 10545-3	E <sub>B</sub> ≤ 0,5%		≤0,1%	≤0,1%	≤0,1%	≤0,1%	≤0,1%
			ASTM C373-18	Requisito de ANSI A137.1-2017 Absorción de agua máx. < 0,5%		≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%	≤0,5%
Características mecánicas de masa		Esfuerzo de rotura	ISO 10545-4	S ≥ 700 N (para espesores < 7,5mm) S ≥ 1300 N (para espesores ≥ 7,5 mm)		S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N
		Resistencia a la flexión		R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
	Resistencia a la flexión y a la carga de rotura	EN 1339 Annex F	-							
		Resistencia a los impactos	ISO 10545-5	Valor declarado		≥0,55	≥0,55	≥0,55	≥0,55	≥0,55
Características mecánicas superficiales		Dureza Mohs	EN 101	-		MOHS 5	MOHS 5	MOHS 6	MOHS 6	MOHS 6
		Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas sin esmaltar	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		≤150mm <sup>3</sup>	≤150mm <sup>3</sup>	≤150mm <sup>3</sup>	≤150mm <sup>3</sup>	≤150mm <sup>3</sup>
Características termo-higrométricas		Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Valor declarado		≤7MK-1	≤7MK-1	≤7MK-1	≤7MK-1	≤7MK-1
		Resistencia a las fluctuaciones térmicas	ISO 10545-9	Prueba superada de acuerdo con la norma ISO 10545-1		Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste
		Dilatación por humedad (en mm/m)	ISO 10545-10	Valor declarado		≤0,01% (0,1mm/m)	≤0,01% (0,1mm/m)	≤0,01% (0,1mm/m)	≤0,01% (0,1mm/m)	≤0,01% (0,1mm/m)
		Resistencia a las heladas	ISO 10545-12	Prueba superada de acuerdo con la norma ISO 10545-1		Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste

\* Desviación aceptable (en % o mm) del tamaño medio de cada baldosa (2 o 4 lados) con respecto a las medidas de fabricación (W).

\*\* Desviación aceptable (en % o mm) del espesor medio de cada baldosa con respecto al espesor indicado en las medidas de fabricación (W).

\*\*\* Desviación máxima aceptable (en % o mm) de la rectitud con respecto a las medidas de fabricación (W) correspondientes.

\*\*\*\* Desviación máxima aceptable (en % o mm) de la ortogonalidad con respecto a las medidas de fabricación (W) correspondientes.

cc Desviación máxima aceptable (en % o mm) de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada en función de las medidas de fabricación (W).

ec Desviación máxima aceptable (en % o mm) de la curvatura del borde con respecto a las medidas de fabricación (W) correspondientes.

w Desviación máxima aceptable (en % o mm) de la deformación con respecto a la diagonal calculada en función de las medidas de fabricación (W).

(1) Determinación de la resistencia al deslizamiento de las superficies transitables. No se aplica a pavimentos de zonas deportivas y de carreteras.

(2) Las prestaciones antideslizantes se garantizan a la entrega del producto.

(3) Sin embargo, las placas con DCOF de 0,42 o superior no son necesariamente adecuadas para todos los proyectos. El especificador debe determinar las placas que son adecuadas en función de las condiciones concretas del proyecto, teniendo en consideración, entre otros y a modo de ejemplo, el uso, el tráfico y la contaminación, el mantenimiento y el desgaste previstos, así como las directrices y recomendaciones del fabricante."

(4) Para obtener más información, consulte el catálogo general de productos para exterior.

(5) Solo para productos con 20 mm de espesor



Formatos	120x278 cm 47¼"x109½" ±6mm	120x240 cm 47¼"x94½" ±9mm	120x120 cm 47¼"x47¼" ±6mm	75x150 cm 29½"x59" ±9.5mm	75x75 cm 29½"x29½" ±9.5mm	60x60 cm 23⅝"x23⅝" ±9mm	37,5x75 cm 14¾"x29½" ±9.5mm
----------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

	Características técnicas	Método de prueba	Requisitos de tamaño nominal N			Marvel Dream				
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	Pulido rectificado	Pulido rectificado 6mm	Mate rectificado 6mm 120x278 cm	Mate rectificado 9mm 60x60 cm	Mate rectificado 9.5mm
			(mm)	(%)						
Propiedades físicas	Adhesión por tracción con adhesivos de cemento mejorados	EN 1348	Valor declarado			≥1.0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)
	Reacción al fuego	-	Clase A1 o A1 <sub>fl</sub>			A1 - A1 <sub>fl</sub>	A1 - A1 <sub>fl</sub>	A1 - A1 <sub>fl</sub>	A1 - A1 <sub>fl</sub>	A1 - A1 <sub>fl</sub>
Características químicas	Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas	ISO 10545-13	Clase mínima B					A	A	A
	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis		Clase declarada			LA	LA	LA	LA	LA
	Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis		Clase declarada					HA	HA	HA
	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Clase declarada			5	5	5	5	5
Características de seguridad	Método de la rampa con calzado	DIN 51130	Clase declarada			N.C.	N.C.	R9	R10	R9
	Método de la rampa con los pies descalzos	DIN 51097	Valor declarado					A	A+B	A
	Método del péndulo	BS 7976	PTV ≥ 36 la superficie se cataloga como "bajo riesgo de resbalamiento"			≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	PTV ≥ 36 Wet on demand	PTV ≥ 36 Wet on demand	PTV ≥ 36 Wet on demand
		AS 4586	Declaración de clasificación de los materiales de la nueva superficie peatonal según la prueba del péndulo					P3 por encargo	Clase P3	P3 por encargo
		UNE-ENV 12633	Valor declarado					C2 on demand	Clase C2	C2 on demand
	Coeficiente de fricción	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 para elemento deslizante de cuero en pavimento seco μ >0,40 para elemento deslizante de goma dura en pavimento mojado			>0.40Asciutto <0.40Bagnato	>0.40Asciutto <0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato
Coeficiente de fricción dinámico	ANSI A.137.1	ANSI A.137.1-2017 Se requiere un valor mínimo de 0,42 para espacios interiores Level por los que se va a transitar cuando estás húmedos. (3)			< 0,42 húmedo	< 0,42 húmedo	> 0,42 húmedo	> 0,42 húmedo	> 0,42 húmedo	

\* Desviación aceptable (en % o mm) del tamaño medio de cada baldosa (2 o 4 lados) con respecto a las medidas de fabricación (W).

\*\* Desviación aceptable (en % o mm) del espesor medio de cada baldosa con respecto al espesor indicado en las medidas de fabricación (W).

\*\*\* Desviación máxima aceptable (en % o mm) de la rectitud con respecto a las medidas de fabricación (W) correspondientes.

\*\*\*\* Desviación máxima aceptable (en % o mm) de la ortogonalidad con respecto a las medidas de fabricación (W) correspondientes.

cc Desviación máxima aceptable (en % o mm) de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada en función de las medidas de fabricación (W).

ec Desviación máxima aceptable (en % o mm) de la curvatura del borde con respecto a las medidas de fabricación (W) correspondientes.

w Desviación máxima aceptable (en % o mm) de la deformación con respecto a la diagonal calculada en función de las medidas de fabricación (W).

(1) Determinación de la resistencia al deslizamiento de las superficies transitables. No se aplica a pavimentos de zonas deportivas y de carreteras.

(2) Las prestaciones antideslizantes se garantizan a la entrega del producto.

(3) Sin embargo, las placas con DCOF de 0,42 o superior no son necesariamente adecuadas para todos los proyectos. El especificador debe determinar las placas que son adecuadas en función de las condiciones concretas del proyecto, teniendo en consideración, entre otros y a modo de ejemplo, el uso, el tráfico y la contaminación, el mantenimiento y el desgaste previstos, así como las directrices y recomendaciones del fabricante."

(4) Para obtener más información, consulte el catálogo general de productos para exterior.

(5) Solo para productos con 20 mm de espesor