



Formats	30x240 cm 11 3/4"x94 1/2" ±9mm	18,5x150 cm 7 1/4"x59" ±9,5mm	15x90 cm 5 7/8"x35 3/8" ±9mm	7,5x60 cm 3"x23 3/8" ±8,5mm
---------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

		Caractéristique technique	Méthode de test	Caractéristiques nécessaires pour dimension nominale N			Arbor			
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Mat non rectifié 8,5mm 7,5x60 cm	Mat rectifié	Mat rectifié 9mm 30x240 cm	Grip rectifié
				(mm)	(%)	(mm)				
Caractéristiques de régularité		Longueur et largeur	ISO 10545-2	± 0,9 (*)	± 0,6 (*)	± 2,0 (*)	Conforme	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm
		Épaisseur		± 0,9 (*)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	±5,0% ±0,5mm	±5,0% ±0,5mm	±5,0% ±0,5mm	
		Angles rectilignes		± 0,75 (***)	± 0,5 (***)	± 1,5 (***)	Conforme	±0.3% ±0,8mm	±0.3% ±0,8mm	±0.3% ±0,8mm
		Perpendicularité		± 0,75 (****)	± 0,5 (***)	± 2,0 (***)	Conforme	±0.3% ±1,5mm	±0.3% ±1,5mm	±0.3% ±1,5mm
		Planéité		c.c. ± 0,75	c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0	±0.4% ±1,8mm	±0.4% ±1,8mm	±0.4% ±1,8mm	±0.4% ±1,8mm
				e.c. ± 0,75	e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0				
Structural characteristics		Masse d'eau absorbée	ISO 10545-3	E _B ≤ 0,5%			≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%
			ASTM C373-18	Norme ANSI A137.1-2017 absorption d'eau maxi < 0,5 %			≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%
Caractéristiques mécaniques massives		Effort de rupture	ISO 10545-4	S ≥ 700N (pour épaisseur < 7,5mm) S ≥ 1300N (pour épaisseur ≥ 7,5mm)			S ≥ 1300 N			
		Résistance à la flexion		R ≥ 35 N/mm ²			R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²
	Résistant à la flexion et à la charge de rupture		EN 1339 Annex F	-						
		Résistance aux chocs	ISO 10545-5	Valeur déclarée			≥0,55	≥0,55	≥0,55	≥0,55
Caractéristiques mécaniques superficielles		Dureté Mohs	EN 101	-			MOHS 6	MOHS 6	MOHS 6	MOHS 8
		Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³			≤150mm ³	≤150mm ³	≤150mm ³	≤150mm ³
Caractéristiques thermo-hygrométriques		Coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Valeur déclarée			≤7MK-1	≤7MK-1	≤7MK-1	≤7MK-1
		Résistance aux écarts de température	ISO 10545-9	Test réussi selon ISO 10545-1			Résiste	Résiste	Résiste	Résiste
		Dilatation à l'humidité (en mm/m)	ISO 10545-10	Valeur déclarée			≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)
		Résistance au gel	ISO 10545-12	Test réussi selon ISO 10545-1			Résiste	Résiste	Résiste	Résiste

* Écart admissible, en % ou en mm, de la dimension moyenne de chaque carreau (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication (W).

** Écart admissible, en % ou en mm, de l'épaisseur moyenne de chaque carreau par rapport à l'épaisseur indiquée dans la dimension de fabrication (W).

*** Écart maximal admissible de rectitude, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W) correspondantes.

**** Écart maximal admissible de perpendicularité, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W) correspondantes.

c.c. Écart maximal admissible de la courbe du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication (W).

e.c. Écart maximal admissible de la courbe de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W) correspondantes.

w. Écart maximal admissible du gauchissement, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication (W).

(1) Détermination de la résistance au dérapage des surfaces piétonnes ; ne s'applique pas aux sols de type sportif et aux routes empruntées par des véhicules.

(2) Les performances antidérapantes sont garanties au moment de la livraison du produit.

(3) Toutefois, les carreaux ayant un coefficient DCOF de 0,42 ou plus ne sont pas adaptés à tous les projets. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."

(4) For further details, please refer to outdoor design general catalogue.

(5) Only for products with 20 mm thickness



Formats	30x240 cm 11 ³ / ₄ "x94 ¹ / ₂ " ±9mm	18,5x150 cm 7 ⁴ / ₄ "x59" ±9,5mm	15x90 cm 57 ⁶ / ₈ "x35 ³ / ₈ " ±9mm	7,5x60 cm 3"x23 ³ / ₈ " ±8.5mm
---------	---	---	--	---

	Caractéristique technique	Méthode de test	Caractéristiques nécessaires pour dimension nominale N			Arbor			
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	Mat non rectifié 8,5mm 7,5x60 cm	Mat rectifié	Mat rectifié 9mm 30x240 cm	Grip rectifié
			(mm)	(%)	(mm)				
Propriétés physiques	Adhérence par traction avec des colles au ciment améliorées	EN 1348	Valeur déclarée			≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
	Réaction au feu	-	Classe A1 ou A1 _{fl}			A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}
Caractéristiques chimiques	Résistance aux produits chimiques domestiques et aux additifs pour piscine	ISO 10545-13	Classe minimale B			A	A	A	A
	Résistance aux basses concentrations d'acides et alcalis		Classe déclarée			LA	LA	LA	LA
	Résistance aux concentrations élevées d'acides et alcalis		Classe déclarée			HA	HA	HA	HA
	Résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe déclarée			5	5	5	5
Caractéristiques de sécurité	Méthode de la rampe avec chaussures	DIN 51130	Classe déclarée			R10	R10	R10	R11
	Méthode de la rampe pieds nus	DIN 51097	Valeur déclarée			A	A+B	A	A+B+C
	Méthode du pendule	BS 7976	PTV ≥ 36 classe la surface à « faible risque de chute »	PTV ≥ 36 Wet on demand		≥36Dry ≥36Wet	≥36Dry ≥36Wet	≥36Dry ≥36Wet	≥36Dry ≥36Wet
		AS 4586	Classification déclarée des nouveaux matériaux des zones piétonnes conformément à l'essai au pendule	P3 sur demande		Classe P3	P3 sur demande	Classe P4	
	Méthode du pendule	UNE-ENV 12633	Valeur déclarée			C2 on demand	Class C2	Class C2	Class C3
	Coefficient de frottement	B.C.R.A. Rep. CEC/81	Décret min. 236/89 du 14/06/89 μ >0,40 pour élément glissant cuir sur sol sec μ >0,40 pour élément glissant caoutchouc dur sur sol mouillé	>0.40Asciutto >0.40Bagnato		>0.40Asciutto >0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato	
Coefficient de frottement dynamique	ANSI A.137.1	ANSI A.137.1-2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet. (3)	> 0.42 Wet		> 0.42 Wet	> 0.42 Wet	> 0.42 Wet		

* Écart admissible, en % ou en mm, de la dimension moyenne de chaque carreau (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication (W).

** Écart admissible, en % ou en mm, de l'épaisseur moyenne de chaque carreau par rapport à l'épaisseur indiquée dans la dimension de fabrication (W).

*** Écart maximal admissible de rectitude, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W) correspondantes.

**** Écart maximal admissible de perpendicularité, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W) correspondantes.

c.c. Écart maximal admissible de la courbe du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication (W).

e.c. Écart maximal admissible de la courbe de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W) correspondantes.

w. Écart maximal admissible du gauchissement, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication (W).

(1) Détermination de la résistance au dérapage des surfaces piétonnes ; ne s'applique pas aux sols de type sportif et aux routes empruntées par des véhicules.

(2) Les performances antidérapantes sont garanties au moment de la livraison du produit.

(3) Toutefois, les carreaux ayant un coefficient DCOF de 0,42 ou plus ne sont pas adaptés à tous les projets. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."

(4) For further details, please refer to outdoor design general catalogue.

(5) Only for products with 20 mm thickness