



Formati	120x120 cm 47¼"x47¼" ± 20mm	75x150 cm 29½"x59" ± 9,5mm	75x75 cm 29½"x29½" ± 9,5mm	60x120 cm 23¾"x47¼" ± 20mm	60x60 cm 23¾"x23¾" ± 9mm	60x60 cm 23¾"x23¾" ± 20mm	60x60 cm 23¾"x23¾" ± 30mm	45x90 cm 17¾"x35¾" ± 9mm	45x90 cm 17¾"x35¾" ± 20mm	40x60 cm 15¾"x23¾" ± 9mm	30x60 cm 11¾"x23¾" ± 9mm	30x60 cm 11¾"x23¾" ± 20mm	30x30 cm 11¾"x11¾" ± 9,5mm	22,5x90 cm 8¾"x35¾" ± 9mm	20x60 cm 7¾"x23¾" ± 9mm
---------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Caratteristiche di regolarità	Caratteristica tecnica	Metodo di prova	Requisiti per dimensione nominale N			Trust					
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	Matt rettificato	Grip rettificato	Strutturato rettificato 20mm	Strutturato rettificato 30mm 60x60 cm	Strutturato rettificato 30mm 60x60 cm	
			(mm)	(%)	(mm)						
	Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*)	± 0,6 (*)	± 2,0 (*)	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm	
	Spessore		± 0,9 (*)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	±5.0% ±0.5mm	±5.0% ±0.5mm	±5.0% ±0.5mm	±5.0% ±0.5mm	±5.0% ±0.5mm	
	Rettilinearità degli spigoli		± 0,75 (***)	± 0,5 (***)	± 1,5 (***)	±0.3% ±0.8mm	±0.3% ±0.8mm	±0.3% ±0.8mm	±0.3% ±0.8mm	±0.3% ±0.8mm	
	Ortogonalità		± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	±0.3% ±1.5mm	±0.3% ±1.5mm	±0.3% ±1.5mm	±0.3% ±1.5mm	±0.3% ±1.5mm	
	Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,75	c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0	Not applicable to "strong" structures	Not applicable to "strong" structures	Not applicable to "strong" structures	Not applicable to "strong" structures	±0.4% ±1.8mm	
			e.c. ± 0,75	e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0						
			w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0						
Caratteristiche strutturali		Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	E <sub>B</sub> ≤ 0,5%		≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	
			ASTM C373-18	Requirement ANSI A137.1-2017 Water Absorption Max < 0,5%		≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	
Caratteristiche meccaniche massive		Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 700N (per spessore < 7,5mm)		S ≥1500 N	S ≥1500 N	S ≥10000 N	S ≥10000 N	S ≥10000 N	
		Resistenza alla flessione		S ≥ 1300N (per spessore ≥ 7,5mm)							
		Resistenza a Flessione ed al Carico di Rottura	EN 1339 Annex F	-				≥U7 30x60   ≥T11 60x60   ≥U4 45x90 60x120	≥U7 30x60   ≥T11 60x60   ≥U4 45x90 60x120	≥T11 120x120 90X90   ≥U4 60x120	
	Resistenza all'impatto	ISO 10545-5	Valore dichiarato		≥0.55	≥0.55	≥0.55	≥0.55	≥0.55		
			Caratteristiche meccaniche superficiali	Durezza Mohs	EN 101	-		MOHS 7	MOHS 8	MOHS 8	MOHS 8
	Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		≤175mm <sup>3</sup>	≤175mm <sup>3</sup>	≤150mm <sup>3</sup>	≤150mm <sup>3</sup>	≤150mm <sup>3</sup>		
			Caratteristiche termometriche	Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Valore dichiarato		≤7MK-1	≤7MK-1	≤7MK-1	≤7MK-1
	Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1		Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste		
			Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Valore dichiarato		≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)
					Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1		Resiste	Resiste	Resiste

\* Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).  
 \*\* Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).  
 \*\*\* Deviazione massima ammissibile di rettilinearità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.  
 \*\*\*\* Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.  
 c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).  
 e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.  
 w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).  
 (1) Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.  
 (2) Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.  
 (3) However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."  
 (4) For further details, please refer to outdoor design general catalogue.  
 (5) Only for products with 20 mm thickness



Formati	120x120 cm 47¼"x47¼" ±20mm	75x150 cm 29½"x59" ±9.5mm	75x75 cm 29½"x29½" ±9.5mm	60x120 cm 23¾"x47¼" ±20mm	60x60 cm 23¾"x23¾" ±9mm	60x60 cm 23¾"x23¾" ±20mm	60x60 cm 23¾"x23¾" ±30mm	45x90 cm 17¾"x35¾" ±9mm	45x90 cm 17¾"x35¾" ±20mm	40x60 cm 15¾"x23¾" ±9mm	30x60 cm 11¾"x23¾" ±9mm	30x60 cm 11¾"x23¾" ±20mm	30x30 cm 11¾"x11¾" ±9.5mm	22.5x90 cm 8¾"x35¾" ±9mm	20x60 cm 7¾"x23¾" ±9mm
---------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

	Caratteristica tecnica	Metodo di prova	Requisiti per dimensione nominale N			Trust				
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	Matt rettificato	Grip rettificato	Strutturato rettificato 20mm	Strutturato rettificato 30mm 60x60 cm	Strutturato rettificato 30mm 60x60 cm
			(mm)	(%)	(mm)					
Proprietà fisiche	Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Valore dichiarato			≥1.0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm <sup>2</sup> (Class C2 - EN 12004)
	Reazione al fuoco	-	Classe A1 oppure A1 <sub>fl</sub>			A1 - A1 <sub>fl</sub>	A1 - A1 <sub>fl</sub>	A1 - A1 <sub>fl</sub>	A1 - A1 <sub>fl</sub>	A1 - A1 <sub>fl</sub>
Caratteristiche chimiche	Resistenza a prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Classe minima B			A	A	A	A	A
	Resistenza abasse concentrazioni di acidi e alcali		Classe dichiarata			LA	LA	LA	LA	LA
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali	Classe dichiarata			HA	HA	HA	HA	HA	
	Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Classe dichiarata			5	5	5	5	5
Caratteristiche di sicurezza	Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130	Classe dichiarata			R10	R12	R11	R11	R11
	Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097	Valore dichiarato			A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C
	Metodo del pendolo	BS 7976	PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"			≥36Dry ≥36Wet	≥36Dry ≥36Wet	≥36Dry ≥36Wet	≥36Dry ≥36Wet	≥36Dry ≥36Wet
		AS 4586	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test			Class P3	Class P4	Class P4	Class P4	Class P4
		UNE-ENV 12633	Valore dichiarato			Class C2	Class C3	Class C3	Class C3	Class C3
	Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			>0.40Asciutto >0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato
Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A.137.1	ANSI A.137.1-2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet. (3)			> 0.42 Wet	> 0.42 Wet	> 0.42 Wet	> 0.42 Wet	> 0.42 Wet	

\* Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).  
 \*\* Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).  
 \*\*\* Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.  
 \*\*\*\* Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.  
 c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).  
 e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.  
 w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).  
 (1) Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.  
 (2) Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.  
 (3) However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."  
 (4) For further details, please refer to outdoor design general catalogue.  
 (5) Only for products with 20 mm thickness