



Formatos Sizes	25x150 cm 25x150 9 7/8"x59" ± 9,5mm	22.5x90 cm 8 7/8"x35 3/8" ± 9,5mm	15x90 cm 5 7/8"x35 3/8" ± 9,5mm	40x120 cm 0"x0" ± 20mm	45x90 cm 17 3/4"x35 3/8" Lastra 20mm ± 20mm	60x60 cm 60x60 cm Lastra 20mm ± 20mm
-------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

	Caratteristica tecnica Characteristics	Método de ensayo Test Method	Requisitos por tamaño nominal Requirements for nominal size N			AXI						
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	Matt rectified	Matt rectified ± 9,5mm 22.5x90 cm, 15x90 cm	Matt rectified ± 9,5mm 25x150 cm	Textured rectified	Textured rectified ± 9,5mm 22.5x90 cm		
			(mm)	(%)	(mm)							
Características de tamaño Regularity characteristics		Longitud y anchura Length and width	± 0,9 (*)	± 0,6 (*)	± 2,0 (*)	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm		
			Grosor Thickness	± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	±5.0% ±0.5mm	±5.0% ±0.5mm	±5.0% ±0.5mm	±5.0% ±0.5mm	±5.0% ±0.5mm	
			Rectitud de los cantos Straightness of sides	± 0,75 (***)	± 0,5 (***)	± 1,5 (***)	±0.3% ±0.8mm	±0.3% ±0.8mm	±0.3% ±0.8mm	±0.3% ±0.8mm	±0.3% ±0.8mm	
			Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3) Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3)	± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	±0.3% ±1.5mm	±0.3% ±1.5mm	±0.3% ±1.5mm	±0.3% ±1.5mm	±0.3% ±1.5mm	
		planaridad Surface flatness	c.c. ± 0,75	c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0	±0.4% ±1.8mm	±0.4% ±1.8mm	±0.4% ±1.8mm	Not applicable	Not applicable		
			e.c. ± 0,75	e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0							
Características estructurales Structural features		Absorción de agua (como % de la masa) (come % della massa) Water absorption level (in% by mass)	ISO 10545-3	E _B ≤ 0,5% Valore massimo 0,6% - Individual Maximum 0,6%			≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	
			ASTM C373-18	Requirement ANSI A137.1-2017 Water Absorption Max < 0,5%			≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	
Características mecánicas de masa Bulk mechanical features		Resistencia de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	S ≥ 700N (per spessore < 7,5mm - for thickness < 7,5mm) S ≥ 1300N (per spessore ≥ 7,5mm - for thickness ≥ 7,5mm)			S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 10000 N	S ≥ 2000 N	
		Resistencia a la Flexión Modulus of Rupture		R ≥ 35 N/mm ²			R ≥ 45 N/mm ²	R ≥ 45 N/mm ²	R ≥ 45 N/mm ²	R ≥ 45 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	
		Resistenza a Flessione ed al Carico di Rottura Bending Strength and Breaking Load	EN 1339 Annex F	-			-	-	-	≥T11 60x60 ≥ U4 45x90 - 40x120	-	
		Resistencia al impacto, expresado como coeficiente de restitución Impact resistance, as coefficient of restitution	ISO 10545-5	Valore dichiarato Declared value			≥0.55	≥0.55	≥0.55	≥0.55	≥0.55	
Características mecánicas superficiales Surface mechanical features		Durezza Mohs Mohs hardness	EN 101	-			MOHS 6	MOHS 6	MOHS 6	MOHS 8	MOHS 8	
		Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³			≤150mm ³	≤150mm ³	≤150mm ³	≤150mm ³	≤150mm ³	
Caratteristiche Termometriche Thermo-igrometric features		Coeficiente de dilatación térmica lineal Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value			≤7 1/mk	≤7 1/mk	≤7 1/mk	≤7 1/mk	≤7 1/mk	
		Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Supera el ensayo de acuerdo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1			Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	
		Dilatazione all'umidità (in mm/m) Moisture expansion (in mm/m)	ISO 10545-10	Valore dichiarato Declared value			≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)	
		Resistencia a las heladas Frost resistance	ISO 10545-12	Supera el ensayo de acuerdo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1			Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	
Características físicas Physical properties		Resistencia a la tracción de los adhesivos cementosos Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives	EN 1348	Valore dichiarato Declared value			≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	
		Reacción al fuego Reaction to fire	-	Clase A1 oppure A1 _{fl} Class A1 or A1 _{fl}			A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	
Características químicas Chemical features		Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545-13	Clase mínima B Minimum Class B			A	A	A	A	A	
		Resistencia a los ácidos y bases de baja concentración Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Clase declarada Declared Class			LA	LA	LA	LA	LA	
		Resistencia a los ácidos y bases de alta concentración Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Clase declarada Declared Class			HA	HA	HA	HA	HA	
		Resistenza alle macchie piastrelle smaltate Resistance to staining for glazed tiles	ISO 10545-14	Clase declarada Declared Class			5	5	5	5	5	
Características de seguridad Safety characteristics		Método de la rampa "calzado" Shod Ramp Test	DIN 51130	Clase declarada Declared Class			R10	R10	R10	R11	R11	
		Método de la rampa a pies descalzos Barefoot Ramp Test	DIN 51097	Declared value Valore dichiarato			A+B	A+B	A+B	A+B+C	A+B+C	
			Método del péndulo Pendulum Friction Test	BS 7976	PTV 36 classifies the surface as "low slip risk"			≥36Dry ≥36Wet	≥36Dry ≥36Wet	≥36Dry ≥36Wet	≥36Dry ≥36Wet	≥36Dry ≥36Wet
				AS 4586	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test			Class P3	Class P3	Class P3	Class P4	Class P4
				UNE-ENV 12633	Valore dichiarato Declared value			Class C2	Class 1	Class 1	Class C3	Class 3
			Coeficiente de fricción Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			>0.40Asciutto >0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato
ANSI A.137.1	ANSI A.137.1-2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet. (3)				>0.42Wet	>0.42Wet	>0.42Wet	>0.42Wet	>0.42Wet			

- * Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W).
- ** Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W).
- *** Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).
- **** Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).
- c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
The maximum permissible deviation from centre curvatures, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).
- e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from edge curvatures, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

- w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).
- Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.
- (1) Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
- (2) Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.
However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects.
- (3) The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."
- (4) For further details, please refer to outdoor design general catalogue.
- (5) Only for products with 20 mm thickness.

