



Formats Sizes	31.5x57 cm 12 3/8"x22 1/2" ± 9mm	25x45 cm 9 7/8"x17 3/4" ± 9mm	
-------------------------	---	--	--

	Caratteristica tecnica Characteristics	Metodo di prova Test Method	Requisiti per dimensione nominale N Requirements for nominal size N			LEVEL
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
			(mm)	(%)		
Caractéristiques de régularité Regularity characteristics 	Longueur et largeur Length and width	ISO 10545-2	± 0,75 (*)	± 0,5 (*)	± 2,0 (*)	Suitable for
	Épaisseur Thickness		± 0,5 (**)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	Suitable for
	Straightness of sides Straightness of sides		± 0,5 (***)	± 0,3 (***)	± 1,5 (***)	Suitable for
	Rectangularity Orthogonalité		± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	Suitable for
	Planimétrie Surface flatness		c.c. + 0,75 - 0,50 e.c. + 0,75 - 0,50 w. ± 0,75	c.c. + 0,5 - 0,3 e.c. + 0,5 - 0,3 w. ± 0,5	c.c. + 2,0 - 1,5 e.c. + 2,0 - 1,5 w. ± 2,0	Suitable for
Structural characteristics Structural features 	Masse d'eau absorbée (come % della massa) Water absorption level (in% by mass)	ISO 10545-3	Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9% Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9%			10% < EB ≤20%
Caractéristiques mécaniques massiques Bulk mechanical features 	Force de rupture Breaking strength	ISO 10545-4	S ≥ 600N			S ≥ 600 N
	Résistance à La Flexion Modulus of Rupture		R ≥ 15 N/mm ²			R ≥ 20 N/mm ²
Caratteristiche Termo-Igrometriche Thermo-igrometric features 	Coefficient de dilatation thermique linéique Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value			≤7 l/mk
	Résistance aux écarts de température Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1			Resiste
	Dilatazione all'umidità (in mm/m) Moisture expansion (in mm/m)	ISO 10545-10	Valore dichiarato Declared value			≤ 0.06% (0.6 mm/m)
	Resistenza al cavillo: piastrelle smaltate Crazing resistance: glazed tiles	ISO 10545-11	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1			Resiste
Proprietà Fisiche Physical properties 	Effort de cohésion Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives	EN 1348	Valore dichiarato Declared value			≥ 1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
	Réaction au feu Reaction to fire	-	Classe A1 Class A1			A1
Caractéristiques chimiques Chemical features 	Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscine Resistance to household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545-13	Classe minima B Minimum Class B			GA
	Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class			GLA
	Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class			GHA
	Resistenza alle macchie piastrelle smaltate Resistance to staining for glazed tiles	ISO 10545-14	Classe 3 minima Minimum Class 3			5
	Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm²) e Piombo (in mg/dm²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm ²) e Piombo (in mg/dm ²)	ISO 10545-15	Valore dichiarato Declared value			≤ 0.01 mg/dm ² Cd ≤ 0.1 mg/dm ² Pb

* Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W).

** Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W).

*** Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

**** Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).

e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).

Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).

(1) Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.

(2) However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects.

(3) The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."

(4) For further details, please refer to outdoor design general catalogue.

(5) Only for products with 20 mm thickness.