



Formatos Sizes	60x60 cm 23 5/8"x23 5/8" ± 9mm	30x60 cm 11 3/4"x23 5/8" ± 9mm	
--------------------------	---	---	--

	Caratteristica tecnica Characteristics	Método de ensayo Test Method	Requisitos por tamaño nominal Requirements for nominal size N			WARP FLOOR	
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	Matt	Matt rectified
			(mm)	(%)	(mm)		
Características de tamaño Regularity characteristics	Longitud y anchura Length and width	ISO 10545-2	± 0,9 (*)	± 0,6 (*)	± 2,0 (*)	Suitable for	± 0.3% ± 1.0 mm
	Grosor Thickness		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	± 5.0% ± 0.5 mm	± 5.0% ± 0.5 mm
	Rectitud de los cantos Straightness of sides		± 0,75 (***)	± 0,5 (***)	± 1,5 (***)	Suitable for	± 0.3% ± 0.8 mm
	Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3) Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3)		± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	Suitable for	± 0.3% ± 1.5 mm
	planaridad Surface flatness		c.c. ± 0,75 e.c. ± 0,75 w. ± 0,75	c.c. ± 0,5 e.c. ± 0,5 w. ± 0,5	c.c. ± 2,0 e.c. ± 2,0 w. ± 2,0	± 0.4% ± 1.8 mm	± 0.4% ± 1.8 mm
Características estructurales Structural features	Absorción de agua (como % de la masa) (come % della massa) Water absorption level (in% by mass)	ISO 10545-3	E _B ≤ 0,5% Valore massimo 0,6% - Individual Maximum 0,6%			≤ 0.1%	≤ 0.1%
		ASTM C373-18	Requirement ANSI A137.1-2017 Water Absorption Max < 0,5%				
Características mecánicas de masa Bulk mechanical features	Resistencia de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	S ≥ 700N (per spessore < 7,5mm - for thickness < 7,5mm) S ≥ 1300N (per spessore ≥ 7,5mm - for thickness ≥ 7,5mm)			S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N
	Resistencia a la Flexión Modulus of Rupture		R ≥ 35 N/mm ²			R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²
	Resistenza a Flessione ed al Carico di Rottura Bending Strength and Breaking Load	EN 1339 Annex F	-				
	Resistencia al impacto, expresado como coeficiente de restitución Impact resistance, as coefficient of restitution	ISO 10545-5	Valore dichiarato Declared value			≥ 0.55	≥ 0.55
Características mecánicas superficiales Surface mechanical features	Dureza Mohs Mohs hardness	EN 101	-			Conforme	Conforme
	Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³			≤ 150mm ³	≤ 150mm ³
Caratteristiche Termogrometriche Thermo-igrometric features	Coefficiente de dilatación térmica lineal Coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value			≤ 7 1/mk	≤ 7 1/mk
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Supera el ensayo de acuerdo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1			Resiste	Resiste
	Dilatazione all'umidità (in mm/m) Moisture expansion (in mm/m)	ISO 10545-10	Valore dichiarato Declared value			≤ 0.01% (0.1 mm/m)	≤ 0.01% (0.1 mm/m)
	Resistencia a las heladas Frost resistance	ISO 10545-12	Supera el ensayo de acuerdo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1			Resiste	Resiste
Características físicas Physical properties	Resistencia a la tracción de los adhesivos cementosos Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives	EN 1348	Valore dichiarato Declared value			≥ 1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
	Reacción al fuego Reaction to fire	-	Clase A1 oppure A1_{fl} Class A1 or A1 _{fl}			A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}
Características químicas Chemical features	Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545-13	Classe minima B Minimum Class B			UA	UA
	Resistencia a los ácidos y bases de baja concentración Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class			ULA	ULA
	Resistencia a los ácidos y bases de alta concentración Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class			UHA	UHA
	Resistenza alle macchie piastrelle smaltate Resistance to staining for glazed tiles	ISO 10545-14	Classe dichiarata Declared Class			5	5
Características de seguridad Safety characteristics	Método de la rampa "calzado" Shod Ramp Test	DIN 51130	Classe dichiarata Declared Class			R09	R09
	Método de la rampa a pies descalzos Barefoot Ramp Test	DIN 51097	Declared value Valore dichiarato			A	A
	Método del péndulo Pendulum Friction Test	BS 7976	PTV 36 classifies the surface as "low slip risk"				
		AS 4586	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test				
		UNE-ENV 12633	Valore dichiarato Declared value			Class 1 PTV > 36 Dry PTV < 25 Wet	Class 1 PTV > 36 Dry PTV = 25-35 Wet
	Coefficiente de fricción Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ > 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ > 0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			> 0.40 Asciutto > 0.40 Bagnato	> 0.40 Asciutto > 0.40 Bagnato
	Coefficiente de fricción estática Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A.137.1	ANSI A.137.1-2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet. (3)			> 0.42 Wet	> 0.42 Wet

* Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W).

** Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W).

*** Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

**** Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).

e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).

Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.
(1) Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).

Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
(2) Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.

However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects.
(3) The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."

For further details, please refer to outdoor design general catalogue.
(4)

Only for products with 20 mm thickness.
(5)