

















| Formati Sizes | 50x110 cm 19 5/8"x43 1/4" ± 11mm | 50x110 cm 19 5/8"x43 1/4" ± 8,5mm | 40x80 cm 15 3/4" x 31 1/2" ± 10mm | 40x80 cm 15 3/4" x 31 1/2" ± 8,5mm |
|------------------|--|---|---|--|
|------------------|--|---|---|--|

| | Caratteristica tecnica Characteristics | Metodo di prova Test Method | Requisiti per dimensione nominale N Requirements for nominal size N | | | KONE WALL |
|--|---|--------------------------------|---|------------------|------------------|--|
| | | | 7 cm ≤ N < 15 cm | | N ≥ 15 cm | |
| | | | (mm) | (%) | | |
| Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics   | Lunghezza e larghezza Length and width | ISO 10545-2 | ± 0,75 (*) | ± 0,5 (*) | ± 2,0 (*) | ±0.3% ±1.0mm |
| | Spessore Thickness | | ± 0,5 (**) | ± 10 (**) | ± 0,5 (**) | ±10.0% ±0.5mm |
| | Rettilineità degli spigoli Straightness of sides | | ± 0,5 (***) | ± 0,3 (***) | ± 1,5 (***) | ±0.3% ±0.8mm |
| | Rectangularity Ortogonalità | | ± 0,75 (****) | ± 0,5 (****) | ± 2,0 (****) | ±0.3% ±1.5mm |
| | Planarità Surface flatness | | c.c. + 0,75 - 0,50 | c.c. + 0,5 - 0,3 | c.c. + 2,0 - 1,5 | Not applicable |
| | e.c. + 0,75 - 0,50 | e.c. + 0,5 - 0,3 | e.c. + 2,0 - 1,5 | | | |
| | w. ± 0,75 | w. ± 0,5 | w. ± 2,0 | | | |
| Caratteristiche strutturali Structural features  | Massa d'acqua assorbita (come % della massa) Water absorption level (in% by mass) | ISO 10545-3 | Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9% Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9% | | | 10% < EB ≤ 20% |
| Caratteristiche meccaniche massive Bulk mechanical features  | Sforzo di rottura Breaking strength | ISO 10545-4 | S ≥ 600N | | | S ≥ 600 N |
| | Resistenza alla flessione Modulus of Rupture | | R ≥ 15 N/mm ² | | | R ≥ 15 N/mm ² |
| Caratteristiche Termo-igrometriche Thermo-igrometric features     | Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion | ISO 10545-8 | Valore dichiarato Declared value | | | ≤ 7 l/mk |
| | Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance | ISO 10545-9 | Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1 | | | Resiste |
| | Dilatazione all'umidità (in mm/m) Moisture expansion (in mm/m) | ISO 10545-10 | Valore dichiarato Declared value | | | ≤ 0.06% (0.6mm/m) |
| | Resistenza al cavillo: piastrelle smaltate Crazing resistance: glazed tiles | ISO 10545-11 | Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1 | | | Resiste |
| Proprietà fisiche Physical properties   | Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives | EN 1348 | Valore dichiarato Declared value | | | ≥ 1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004) |
| | Reazione al fuoco Reaction to fire | - | Classe A1 Class A1 | | | A1 |
| Caratteristiche chimiche Chemical features     | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts | ISO 10545-13 | Classe minima B Minimum Class B | | | GA |
| | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis | | Classe dichiarata Declared Class | | | GLA |
| | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis | | Classe dichiarata Declared Class | | | GHA |
| | Resistenza alle macchie piastrelle smaltate Resistance to staining for glazed tiles | ISO 10545-14 | Classe 3 minima Minimum Class 3 | | | 5 |
| | Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm²) e Piombo (in mg/dm²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm ²) e Piombo (in mg/dm ²) | ISO 10545-15 | Valore dichiarato Declared value | | | ≤ 0.01mg/dm ² Cd ≤ 0.1mg/dm ² Pb |

* Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W).

** Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W).

*** Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

**** Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).

e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).

Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).

(1) Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.

(2) However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects.

(3) The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."

(4) For further details, please refer to outdoor design general catalogue.

(5) Only for products with 20 mm thickness.