



Форматы

40x80 cm 15 1/4"x31 1/2"
 ± 10mm

	Техническая характеристика	Метод испытания	Требования к номинальному размеру N			Arbor
			7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)	(mm)	Матовая ректифицированный
Характеристика равномерности		Длина и ширина	± 0,75 (*)	± 0,5 (*)	± 2,0 (*)	±0.3% ±1.0mm
		Толщина	± 0,5 (*)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	±10.0% ±0.5mm
		Прямолинейность ребер углов	± 0,5 (***)	± 0,3 (***)	± 1,5 (***)	±0.3% ±0.8mm
		Ортогональность	± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	±0.3% ±1.5mm
		Ровность	с.с. ± 0,75 - 0,50 с.с. ± 0,75 - 0,50 w. ± 0,75	с.с. ± 0,5 - 0,3 с.с. ± 0,5 - 0,3 w. ± 0,5	с.с. ± 2,0 - 1,5 с.с. ± 2,0 - 1,5 w. ± 2,0	Не применимо
Структурные характеристики		Поглощение воды (в % от массы)	В среднем >10%. Если этот показатель > 20%, необходимо указать. Одиночный показатель > 9%			10%<EV≤20%
Механические характеристики плитки		Разрушающее усилие	S ≥ 600N			
		Прочность на изгиб	R ≥ 35 N/mm ²			R ≥ 15 N/mm ²
Гигротермические характеристики		Коэффициент линейного теплового расширения	Заявленное значение			≤7МК-1
		Устойчивость к перепадам температур	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1			Устойчивость подтверждена
		Расширение от влаги (в мм/м)	Заявленное значение			≤0.06% (0.6mm/m)
		Устойчивость к краquelюру: глазурованной плитка	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1			≤0.06% (0.6mm/m)
Физические свойства		Прочность сцепления с улучшенной формулой цементного клея	Заявленное значение			≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
		Реакция на огонь	Класс А1			А1
Химические характеристики		Устойчивость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов	Класс мин. В			А
		Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	Заявленный класс			LA
		Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	Заявленный класс			HA
		Стойкость к пятнам глазурованной плитки	Класс 3 мин.			5
		Выделение опасных веществ: Кадмий (в мг/дм ²) и свинец (в мг/дм ²)	Заявленное значение			≤0.01mg/dm ² Cd ≤0.1mg/dm ² Pb

* Допустимое отклонение средних размеров каждой плитки (2 или 4 грани), в % или мм, от производственных размеров (W).

** Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (W).

*** Максимально допустимое отклонение прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (W).

**** Максимально допустимое отклонение ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (W).

с.с. Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (W).

е.с. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (W).

w. Максимально допустимое отклонение перекося, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (W).

(1) Установление сопротивления скольжению напольных покрытий; не применяется к спортивным напольным покрытиям и дорожным покрытиям, предназначенным для проезда транспорта.

(2) Противоскользкие свойства гарантируются на момент поставки плитки.

(3) Однако плитка с DCOF 0,42 или выше не всегда подходит для всех проектов. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."

(4) For further details, please refer to outdoor design general catalogue.

(5) Only for products with 20 mm thickness