



Форматы	120x278 cm 47¼"x109½" ±6mm	120x240 cm 47¼"x94½" ±9mm	120x120 cm 47¼"x47¼" ±6mm	75x150 cm 29½"x59" ±9.5mm	75x75 cm 29½"x29½" ±9.5mm	60x60 cm 23¾"x23¾" ±9mm	37,5x75 cm 14¾"x29½" ±9.5mm
---------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------

	Техническая характеристика	Метод испытания	Требования к номинальному размеру N			Marvel Dream							
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Лаппато ректифицированный	Лаппато ректифицированный 6mm	Матовая ректифицированный 6mm 120x278 cm	Матовая ректифицированный 9mm 60x60 cm	Матовая ректифицированный 9.5mm			
			(mm)	(%)	(mm)								
Характеристика равномерности		Длина и ширина	±0,9 (*)	±0,6 (*)	±2,0 (*)	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm	±0.3% ±1.0mm			
		Толщина	±0,9 (*)	±5 (**)	±0,5 (***)	±5.0% ±0.5mm	±5.0% ±0.5mm	±5.0% ±0.5mm	±5.0% ±0.5mm	±5.0% ±0.5mm			
		Прямолинейность ребер углов	±0,75 (***)	±0,5 (***)	±1,5 (***)	±0.3% ±0.8mm	±0.3% ±0.8mm	±0.3% ±0.8mm	±0.3% ±0.8mm	±0.3% ±0.8mm			
		Ортогональность	±0,75 (****)	±0,5 (****)	±2,0 (****)	±0.3% ±1.5mm	±0.3% ±1.5mm	±0.3% ±1.5mm	±0.3% ±1.5mm	±0.3% ±1.5mm			
		Ровность	с.с. ±0,75	с.с. ±0,5	с.с. ±2,0	±0.3% ±1.5mm	±0.3% ±1.5mm	±0.4% ±1.8mm	±0.4% ±1.8mm	±0.4% ±1.8mm			
			е.с. ±0,75	е.с. ±0,5	е.с. ±2,0								
w. ±0,75			w. ±0,5	w. ±2,0									
Структурные характеристики		Водопоглощение	ISO 10545-3	Е _в ≤ 0,5%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%				
		ASTM C373-18	Требование ANSI A137.1-2017 Поглощение воды макс. < 0,5%	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%					
Механические характеристики плитки		Разрушающее усилие	ISO 10545-4	S ≥ 700N (для толщины < 7,5mm)	S ≥ 1500 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N				
				S ≥ 1300N (для толщины ≥ 7,5mm)									
		Прочность на изгиб	EN 1339 Annex F	-	R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²			
					Прочность на изгиб и на разрыв	ISO 10545-5	Заявленное значение	≥0.55	≥0.55	≥0.55	≥0.55	≥0.55	
Механические характеристики поверхности		Твердость по Моосу	EN 101	-	MOHS 5	MOHS 5	MOHS 6	MOHS 6	MOHS 6				
		Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤150mm ³	≤150mm ³	≤150mm ³	≤150mm ³	≤150mm ³	≤150mm ³			
Гигротермические характеристики		Кoeffициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	Заявленное значение	≤7MK-1	≤7MK-1	≤7MK-1	≤7MK-1	≤7MK-1				
					Устойчивость к перепадам температур	ISO 10545-9	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1	Устойчивость подтверждена	Устойчивость подтверждена	Устойчивость подтверждена	Устойчивость подтверждена	Устойчивость подтверждена	
					Расширение от влаги (в мм/м)	ISO 10545-10	Заявленное значение	≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)	≤0.01% (0.1mm/m)
					Морозостойкость	ISO 10545-12	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1	Устойчивость подтверждена	Устойчивость подтверждена	Устойчивость подтверждена	Устойчивость подтверждена	Устойчивость подтверждена	

* Допустимое отклонение средних размеров каждой плитки (2 или 4 грани), в % или мм, от производственных размеров (W).

** Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (W).

*** Максимально допустимое отклонение прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (W).

**** Максимально допустимое отклонение ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (W).

с.с. Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (W).

е.с. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (W).

w. Максимально допустимое отклонение перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (W).

(1) Установление сопротивления скольжению напольных покрытий: не применяется к спортивным напольным покрытиям и дорожным покрытиям, предназначенным для проезда транспорта.

(2) Противоскользящие свойства гарантируются на момент поставки плитки.

(3) Однако плитка с DCOF 0,42 или выше не всегда подходит для всех проектов. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."

(4) For further details, please refer to outdoor design general catalogue.

(5) Only for products with 20 mm thickness



Форматы	120x278 cm 47¼"x109½" ± 6mm	120x240 cm 47¼"x94½" ± 9mm	120x120 cm 47¼"x47¼" ± 6mm	75x150 cm 29½"x59" ± 9.5mm	75x75 cm 29½"x29½" ± 9.5mm	60x60 cm 23¾"x23¾" ± 9mm	37,5x75 cm 14¾"x29½" ± 9.5mm
---------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Физические свойства	Техническая характеристика	Метод испытания	Требования к номинальному размеру N		Marvel Dream					
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	Лаппато ректифицированный	Лаппато ректифицированный 6mm	Матовая ректифицированный 6mm 120x278 cm	Матовая ректифицированный 9mm 60x60 cm	Матовая ректифицированный 9.5mm	
			(mm)	(%)						(mm)
 Прочность сцепления с улучшенной формулой цементного клея	EN 1348	-	Заявленное значение		≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥1.0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	
			Класс A1 или A1 _{fl}		A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	
Химические характеристики	 Устойчивость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов	ISO 10545-13	Класс мин. B				A	A	A	
			Заявленный класс		LA	LA	LA	LA	LA	
			Заявленный класс				HA	HA	HA	
Характеристики безопасности	 Стойкость к пятнам	ISO 10545-14	Заявленный класс		5	5	5	5	5	
		 Метод наклонной плоскости (в обуви)	DIN 51130	Заявленный класс		N.C.	N.C.	R9	R10	R9
			DIN 51097	Заявленное значение				A	A+B	A
			BS 7976	PTV ≥ 36 поверхность с "низким риском скольжения"		≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	≥ 36 Dry ≤ 24 Wet	PTV ≥ 36 Wet on demand	PTV ≥ 36 Wet on demand	PTV ≥ 36 Wet on demand
 Метод испытания с помощью маятника	AS 4586	Классификация новых материалов для пешеходных зон на основе ударного испытания				P3 по требованию	Класс P3	P3 по требованию		
	UNE-ENV 12633	Заявленное значение				C2 on demand	Class C2	C2 on demand		
	 Коэффициент трения	Метод инструментального определения динамического коэффициента трения (μ). Rep. CEC/81	D. M. 236/89 от 14/06/89 μ >0.40 для скользящего элемента из кожи на сухой поверхности μ >0.40 для скользящего элемента из твердой резины на мокрой поверхности		>0.40Asciutto <0.40Bagnato	>0.40Asciutto <0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato	>0.40Asciutto >0.40Bagnato	
ANSI A.137.1			ANSI A.137.1-2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet. (3)		< 0.42 (в условиях мокрой поверхности)	< 0.42 (в условиях мокрой поверхности)	> 0.42 Wet	> 0.42 Wet	> 0.42 Wet	

* Допустимое отклонение средних размеров каждой плитки (2 или 4 грани), в % или мм, от производственных размеров (W).

** Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (W).

*** Максимально допустимое отклонение прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (W).

**** Максимально допустимое отклонение ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (W).

c.c. Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (W).

e.c. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (W).

w. Максимально допустимое отклонение перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (W).

(1) Установление сопротивления скольжению напольных покрытий: не применяется к спортивным напольным покрытиям и дорожным покрытиям, предназначенным для проезда транспорта.

(2) Противоскользкие свойства гарантируются на момент поставки плитки.

(3) Однако плитка с DCOF 0,42 или выше не всегда подходит для всех проектов. The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but

not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."

(4) For further details, please refer to outdoor design general catalogue.

(5) Only for products with 20 mm thickness